

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

TDS 3SP17

Ver.B/03.13

ANTIRUST FAST

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ταχυστέγνωτο αστάρι υψηλών στερεών.
- Βιομηχανικής χρήσης, για αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων επιφανειών.
- Εξαιρετικό άπλωμα χωρίς τρέξιμο (sagging)
- Υψηλή καλυπτικότητα.
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε υψηλά πάχη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας αστάρι για αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων επιφανειών. Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά κομμάτια, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Για εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες που βάφονται για πρώτη φορά προηγείται απολίπανση με Καθαριστικό Διαλυτικό της Drapa Chemie. Σε περίπτωση βαφής παλιών σκουριασμένων επιφανειών, οι σκουριές πρέπει να αφαιρούνται με μηχανικά μέσα και κατόπιν να εφαρμόζεται σταθεροποιητής σκουριάς Storochoi για τη δημιουργία σταθερής επιφάνειας βαφής. Σε περίπτωση εφαρμογής πάνω από σκληρά ή ιδιαίτερα γυαλιστερά υποστρώματα, συνίσταται τρίψιμο με γυαλόχαρτο. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε ένα ή δύο στρώσεις Antirust Fast.
- *Πάχος Εφαρμογής*
Υγρό: 50-150 μm
- *Θεωρητική απόδοση*
7-9 m^2/kg για πάχος εφαρμογής 50 μm
- *Καθάρισμα εργαλείων*

Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με Spray Gun Thinner.

- **Περιορισμοί**

Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των 5kg, 15kg, 25kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με επαρκή εξαερισμό. Οι προεργασίες του τριψίματος και του καθαρισμού με φλόγα βαμμένων επιφανειών μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνη σκόνη και αναθυμιάσεις. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φορέας: Αλκυδική ρητίνη υψηλών στερεών
- Χρόνοι στεγνώματος (25°C):

Πάχος Φιλμ	Αραίωση	Χρόνος στεγνώματος
100 μm	-	8 min
100 μm	12%	5 min
50 μm	-	6 min
50 μm	12%	2.5 min

Σημ: Οι ανωτέρω χρόνοι διαφοροποιούνται έντονα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία).

- Ιξώδες: 2.000-3500 cp (25 oC, S04, 20RPM)
- Ειδικό Βάρος: 1.63 ±1 gr/ml
- Στερεά κατά Βάρος: 75%
- Γυαλάδα: mat
- Αραίωση: Spray Gun Thinner
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 5oC, Μέγιστη: 30oC

- Απόχρωση: Λευκό και σε όλες τις αποχρώσεις των διεθνών χρωματολογίων.