ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
TDS 1A09
Ver.B/03.20

ULTIMATE WALL

Το ***Ultimate Wall*** είναι βαφή κορυφαίας, ποιότητας για εσωτερική χρήση. Έχει κορυφαίες αντοχές στο συχνό πλύσιμο (***Κλαση Ι κατά ISO13300***) υψηλή λευκότητα και κορυφαία καλυπτικότητα. Δεν περιέχει αμμωνία και επικίνδυνες ουσίες όπως βαριά μέταλλα, ελεύθερη φορμαλδεΰδη, αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Είναι ιδανικό για εφαρμογή σε όλους τους εσωτερικούς κατοικήσιμους χώρους. Έχει χαμηλή οσμή και ειδικά σχεδιασμένη σύσταση που προστατεύει τον χρήστη και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετό, τούβλα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, κ.λπ. Έχει εξαιρετικό δούλεμα, και δεν πιτσιλάει. Η ειδική του σύστασή το κάνει να έχει εξαιρετικό άπλωμα και το καθιστά ιδανική επιλογή για σπατουλαριστές επιφάνειες, δίνοντας ένα όμορφο ματ τελείωμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- *Προετοιμασία επιφάνειας*
  Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, κλπ. Για χρήση σε παλιές ή σαθρές επιφάνειες από μπετό ή σοβά προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του εμποτιστικού ασταριού **Isacryl Νερού**. Για εφαρμογή πάνω σε καινούριες ή άβαφες επιφάνειες από μπετό ή σοβά ασταρώνουμε με το ακρυλικό αστάρι νερού **Drapa Αστάρι Πλαστικών** ή **Isacryl Νερού**. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε δύο στρώσεις ***Ultimate Wall***. Για επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν δύο χέρια ***Ultimate Wall*.**
- *Εφαρμογή*
  Πινέλο, ρολό ή πιστόλι, με αραίωση 5-10% με καθαρό νερό.
- *Θεωρητική απόδοση*
  11-13 m^2/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
- *Στέγνωμα*
  Στην αφή 1/2-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 3 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία)
- *Καθάρισμα εργαλείων*

DRAPA chemie
DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό.

- *Περιορισμοί*
  Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0.75lt, 3lt και 10lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5- 35 °C).

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- *Φορέας:* Ακρυλικό γαλάκτωμα.
- *Χρόνος στεγνώματος:* Επιφανειακά: 0,5-1hr
- *Χρόνος επαναβαφής:* 3hr
- *Ειδικό Βάρος:* 1,51-1,53 gr/ml
- Ιξώδες: 6000-8000 cp (S05, 20RPM)
- *Γυαλάδα:* Ματ
- *Αποχρώσεις:* Διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες επιπλέον αποχρώσεις μέσω του **Drapa Color System.**

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- *Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. A/a):30 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 9 g/lt ΠΟΕ*

DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3