ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
TDS 1A14
Ver.B/10.16

EASY HYDRO

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υδρόχρωμα εσωτερικής χρήσης με πολύ καλή καλυπτικότητα και λευκότητα βασισμένο σε ακρυλικά συμπολυμερή.
- Έχει πολύ καλή καλυπτικότητα και λευκότητα.
- Έχει άριστη διαπνοή
- Είναι κατάλληλο για αποθήκες, κλιμακοστάσια, τοίχους, ταβάνια και γενικά σε κάθε επιφάνεια που χρειάζεται συχνή επαναβαφή.
- Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, τοιχοποιία, γυψοσανίδα, κλπ. Έχει εύκολο δούλεμα, χαμηλή οσμή, καλό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Υδρόχρωμα βασισμένο σε ακρυλικά συμπολυμερή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- *Προετοιμασία επιφάνειας*
  Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια κλπ. Για εφαρμογή σε επιφάνειες με προβλήματα όπως φουσκώματα, σαθρά σημεία και αποκολλήσεις, προτείνεται καθαρισμός της επιφάνειας με μηχανικά μέσα. Στη συνέχεια ασταρώνουμε με εμποτιστικό αστάρι Isacryl Νερού ή Drapa Αστάρι Πλαστικού και εφαρμόζουμε δύο στρώσεις **Easy Hydro**. Για εφαρμογή πάνω σε επιφάνειες βαμμένες με κόλλα, ασβέστη ή υδροχρώματα οι οποίες δεν παρουσιάζουν προβλήματα εφαρμόζουμε κατευθείαν δύο χέρια **Easy Hydro**.
- *Εφαρμογή*

DRAPA chemie
DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, βούρτσα. Αραιώνεται 5-10% με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.

- *Θεωρητική απόδοση*
  9-10 m^2/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
- *Καθάρισμα εργαλείων*
  Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό.
- *Περιορισμοί*
  Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 3LT και 9 LT.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- *Φορέας:* βινυλο-ακρυλικό συμπολυμερές.
- *Πιγμέντα:* Ανόργανα πιγμέντα και μίγμα ανόργανων ορυκτών υλικών.
- *Χρόνος στεγνώματος:* Επιφανειακά: 1/2hr
  Σε βάθος: 3hr
  Πλήρης σκλήρυνση: 48hr
- *Χρόνος επαναβαφής:* 3hr ελάχιστος
- *Τρόπος στεγνώματος:* Εξάτμιση
- *Ιξώδες:* 8500-10500 cP (20°C, Spindle S05, 20rpm)
- *Ειδικό Βάρος:* 1,47-1,49
- *Γυαλάδα:* Ματ
- *Αραίωση:* Νερό.
- *Θερμοκρασία αποθήκευσης:* Ελάχιστη: 5°C, Μέγιστη: 35°C

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3

- *Οριακή τιμή της ΕΕ για το προϊόν (κατ. Α/a): 30 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 5 gr/lt ΠΟΕ*

DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3