ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
TDS 1A21
Ver.C/03.17

GOLD PLAST

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υδατοδιάλυτο πλαστικό επαγγελματικό χρώμα εσωτερικής χρήσης με καλή καλυπτικότητα και λευκότητα.
- Βασισμένο σε συμπολυμερή γαλακτώματα νέας τεχνολογίας.
- Κατάλληλο για εφαρμογή σε χώρους που χρειάζονται συχνή επαναβαφή όπως αποθήκες, κλιμακοστάσια, τοίχους, ταβάνια κλπ.
- Εφαρμόζεται σε σοβά, μπετόν, τοιχοποιία, γυψοσανίδα, κλπ.
- Έχει εύκολο δούλεμα, στεγνώνει γρήγορα παρουσιάζοντας πολύ καλή πρόσφυση.
- Αξιόπιστη λύση με πολύ καλή σχέση τιμής-απόδοσης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- *Προετοιμασία επιφάνειας*
  Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, κ.λπ. Για εφαρμογή σε παλιές ή σαθρές επιφάνειες από μπετό ή σοβά προτείνεται σταθεροποίηση του υποστρώματος με χρήση του εμποτιστικού ασταριού **Isacryl Διαλύτου**. Για καινούριες ή άβαφες επιφάνειες από μπετό ή σοβά εφαρμόζουμε ένα χέρι εμποτιστικό αστάρι **Isacryl Νερού** και στη συνέχεια, εφαρμόζουμε ένα ή δύο χέρια **Gold Plast**. Για επαναβαφή επιφανειών χωρίς προβλήματα, εφαρμόστε κατευθείαν δύο χέρια **Gold Plast**.
- *Εφαρμογή*
  Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι airless. Αραιώνεται 5-10% κ.ο. με καθαρό νερό ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής.
- *Θεωρητική απόδοση*
  8-10 m^2/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
- *Καθάρισμα εργαλείων*
  Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό.
- *Περιορισμοί*
- Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5^oC.

DRAPA chemie
DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 3 lt και 9 lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- *Φορέας:* Ακρυλικό συμπολυμερές.
- *Χρόνος στεγνώματος:* Εκτός αφής σε 1/2-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει μετά από 3 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
- *Ιξώδες:* 8500-10500cP (20^{o}C, Spindle S05, 20rpm)
- *Ειδικό βάρος 1,71*-1,73 gr/ml
- *Γυαλάδα:* Ματ
- *Αραίωση:* Νερό.
- *Θερμοκρασία αποθήκευσης:* Ελάχιστη: 5^{o}C, Μέγιστη: 35^{o}C
- *Απόχρωση:* Λευκό

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- Οριακή τιμή της ΕΕ για το προϊόν (κατ. Α/α): 30 g/lt.Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 25 gr/lt ΠΟΕ.

DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3