ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
TDS 1B10
Ver. B/03.17

BETOPRIM BLOCK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λευκό, υδατοδιαλυτό, 100% ακρυλικό μονωτικό αστάρι νερού.
- Ιδανικό για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές οικοδομικές επιφάνειες.
- Απομονώνει και καλύπτει λεκέδες από καπνό, νικοτίνη, κιτρινίλες, υδατοδιαλυτούς μαρκαδόρους, καφέ, χυμό, παλαιές υγρασίες, κλπ.
- Εμποδίζει τη μετανάστευση των υδατοδιαλυτών ρύπων στην τελική στρώση του χρώματος.
- Η υψηλή του καλυπτικότητα εξασφαλίζει αποτελεσματικό και οικονομικό βάψιμο, καθώς απαιτούνται λιγότερες στρώσεις τελικού χρώματος.
- Επαναβάφεται με υδατοδιαλυτά πλαστικά και ακρυλικά χρώματα.
- Στεγνώνει γρήγορα δίνοντας στο υπόστρωμα μια ομοιόμορφη ματ επιφάνεια, ιδανική για άψογη εφαρμογή του τελικού χρώματος

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- *Εφαρμογή*
  Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, μύκητες κ.λπ. Εφαρμόζουμε ένα χέρι Betoprim αραιωμένο έως 10% με νερό. Για πολύ λεκιασμένες ή πολύ απορροφητικές επιφάνειες προτείνεται αραίωση 0-3% και η επαναβαφή να γίνει μετά από 24 ώρες για καλύτερη απομόνωση των λεκέδων. Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρμογή του τελικού χρώματος πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα.
- *Θεωρητική απόδοση*
  11-13 m2/lt (ανάλογα με το ποσοστό αραίωσης και την απορροφητικότητα της επιφάνειας).
- *Καθάρισμα εργαλείων*
  Αμέσως μετά τη χρήση αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και στη συνέχεια πλύνετε με νερό.

DRAPA chemie
DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3

- *Περιορισμοί*
  Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή / και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5^{o}C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- *Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0,75lt, 3lt και 10lt*

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- *Να αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-40 ^{o}C).*

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- *Φορέας:* Ακρυλικός 100%.
- *Χρόνος στεγνώματος:* Εκτός αφής σε 1/2-1 ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει μετά από 4-6 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).
- *Ιξώδες:* 8500-10500 cp 8.500-10.500 cP (Brookfield: Spindle No 05, 20RPM)
- *Ειδικό βάρος:* 1,46 – 1,48 gr/ml
- *Αραίωση:* Νερό.
- *Απόχρωση: Λευκό*
- *Γυαλάδα:* Ματ

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- *Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/ζ): 30 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 29 g/lt ΠΟΕ.*

DRAPA chemie
DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3