ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
TDS 1B4
Ver.E/11.09

ISACRYL Antinicot

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ακρυλικό μονωτικό και καλυπτικό (λευκό)υ πόστρωμα εμποτισμού διαλύτου.
- Κατάλληλο για τη μόνωση και την πλήρη κάλυψη λεκέδων από νικοτίνη, καπνό και άλλου ρύπους αλλά και κάθε άλλης επιφάνειας που πρόκειται να βαφεί με ακρυλικά ή πλαστικά χρώματα.
- Έχει ισχυρή πρόσφυση και μεγάλο βαθμό διεισδυτικότητας σε πολλά υποστρώματα όπως σοβά, τούβλα, σπατουλαριστά, επιφάνειες από παλιές κόλλες, ασβέστη ή παλιά και κακής ποιότητος χρώματα καθώς και άλλες παλιές και νέες πορώδεις επιφάνειες.
- Συστήνεται ιδιαίτερα για χρήση σε εμφανή μπετό στο οποίο προσφέρει αδιαβροχοποίηση και διαπνοή, ενώ ο εμποτισμός της επιφάνειας δημιουργεί φράγμα στην εισχώρηση του διοξειδίου του άνθρακα συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προστασία του οπλισμού.
- Κατά τον εμποτισμό σταθεροποιεί την επιφάνεια δεσμεύοντας τα σαθρά σωματίδια, αυξάνοντας έτσι την πρόσφυση του τελικού προϊόντος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- *Προετοιμασία επιφάνειας*
  Όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από σαθρά κομμάτια, ρύπους, άλατα, γράσα ή άλλες λιπαρές ουσίες. Για εφαρμογή πάνω σε κάθετες επιφάνειες εφαρμόζετε ένα χέρι *ISACRYL ANTINICOT* αραιωμένο εώς 100% με Άοσμο Διαλυτικό Πινέλου ή White Spirit. Αν η απορροφητικότητα της επιφάνειας είναι μεγάλη, εφαρμόζουμε δεύτερο χέρι *ISACRYL ANTINICOT* με μικρότερη αραίωση μέχρι 50% προσέχοντας όμως να μην δημιουργηθεί φιλμ κατά το στέγνωμα.
- *Εφαρμογή*
  Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό, βούρτσα ή πιστόλι.
- *Θεωρητική απόδοση*

DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3

10-15 m^2/lt (ανάλογα με την αραίωση και την απορροφητικότητα της επιφάνειας).

- *Καθάρισμα εργαλείων*
  Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με White Spirit.
- *Περιορισμοί*
  Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε δοχεία των 5LT και 15LT.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους με επαρκή εξαερισμό. Οι προεργασίες του τριψίματος και του καθαρισμού με φλόγα βαμμένων επιφανειών μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνη σκόνη και αναθυμιάσεις. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- *Φορέας:* Ακρυλική ρητίνη.
- *Χρόνος στεγνώματος:* Επιφανειακά: 1hr
  Πλήρες: 2hr
- *Χρόνος επαναβαφής:* 2hr ελάχιστος
- *Τρόπος στεγνώματος:* Εξάτμιση
- *Ειδικό Βάρος:* 1,25-1,27 gr/ml
- *Ιξώδες:* 90- 110 s (20°C, Ford Cup No4)
- *Αραίωση:* White Spirit.
- *Θερμοκρασία αποθήκευσης:* Ελάχιστη: 5°C, Μέγιστη: 35°C
- *Απόχρωση:* Λευκό.

DRAPA chemie
DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- *Οριακή τιμή της ΕΕ για το προϊόν (κατ. Α\η): 750 g/lt (2007) και 750 g/lt (2010).Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 600 g/lt ΠΟΕ*

DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3