ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
TDS 2B03
Ver.B/12.19

AQUADRAVELA

Η **Aquadravela** είναι βελατούρα νερού, βασισμένη σε 100% ειδικά ακρυλικά γαλακτώματα ειδικά σχεδιασμένη για την προετοιμασία ξύλινων επιφανειών. Μπορεί να εφαρμοστεί σε κατάλληλα προετοιμασμένες μεταλλικές επιφάνειες αλλά επίσης και σε άλλα κατάλληλα προετοιμασμένα υποστρώματα όπως μπετό, σοβά, σίδερο, κ.λπ. Παράγεται με ειδικές πρώτες ύλες νέας τεχνολογίας, οι οποίες το κάνουν ιδανικό για χρήση σε επιφάνειες με συχνή καταπόνηση, όπως πόρτες και παράθυρα. Είναι άοσμο, κατάλληλο για εσωτερική χρήση και με υψηλές αντοχές για εξωτερική χρήση. Δεν περιέχει αμμωνία ή βαριά μέταλλα και είναι φιλική προς το περιβάλλον. Έχει μαλακό δούλεμα, εξαιρετικό άπλωμα, μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση, ενώ έχει ισχυρή πρόσφυση ακόμα και σε επιφάνειες περασμένες με παλαιά βερνικοχρώματα διαλύτου. Η λευκότητά του είναι ιδιαίτερα υψηλή και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- *Προετοιμασία επιφάνειας*
  Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, κ.λπ.. Όπου απαιτείται, λειαίνουμε με γυαλόχαρτο. Οι μεταλλικές επιφάνειες πρέπει να έχουν κατάλληλη αντισκωριακή προστασία προκειμένου να εφαρμοστεί η **Aquadravella**. Στις ξύλινες επιφάνειες, αφού στοκάρουμε και προετοιμάσουμε κατάλληλα την επιφάνεια, εφαρμόζουμε ένα χέρι **Aquadravela** και, αφού στεγνώσει, τρίβουμε με κατάλληλο γυαλόχαρτο και στη συνέχεια εφαρμόζουμε το τελικό χρώμα.
- *Εφαρμογή*
  Πινέλο, ρολό ή πιστόλι, με αραίωση 5-10% για πινέλο ή ρολό και 10-15% για πιστόλι με καθαρό νερό.
- *Θεωρητική απόδοση*
  10-12 m^2/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
- *Στέγνωμα*
  Στην αφή 45-50 λεπτά. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 5-6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου

DRAPA chemie
DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3

- *Καθάρισμα εργαλείων*
  Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό.
- *Περιορισμοί*
  Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C ή άνω των 35 °C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0.75lt, 2.5 lt και 10lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5- 35°C).

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- *Φορέας:* Ακρυλική ρητίνη.
- *Χρόνος στεγνώματος:* Επιφανειακά:45-50 min.
- Χρόνος επαναβαφής: 5-6 hr ελάχιστος
- *Ειδικό Βάρος:* 1.48-1.50 gr/ml
- *Ιξώδες: 2500-4000 cp* (Spindle No 05, 20RPM)
- Γυαλάδα: Mat

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/ζ): 30 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 12 g/lt ΠΟΕ.

DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3