ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
TDS 2B05
Ver.C/03.20

AQUADRALACK ECO

Το ***Aquadralack Eco*** είναι οικολογική 100% ακρυλική ριπολίνη νερού κορυφαίας ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση, πιστοποιημένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος. Είναι ιδανικό τόσο για ξύλινες όσο και για κατάλληλα προετοιμασμένες μεταλλικές επιφάνειες. Δεν περιέχει αμμωνία και επικίνδυνες ουσίες όπως βαριά μέταλλα, ελεύθερη φορμαλδεΰδη, αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Η ειδική του σύσταση προστατεύει τον χρήστη και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Παράγεται με ειδικές πρώτες ύλες νέας τεχνολογίας, οι οποίες το κάνουν ιδανικό για χρήση σε επιφάνειες με συχνή καταπόνηση όπως πόρτες και παράθυρα. Έχει ισχυρή πρόσφυση και είναι κατάλληλο για την επαναβαφή παλαιών βερνικοχρωμάτων διαλύτου (ριπολίνες ή λαδομπογιές). Η λευκότητά του είναι ιδιαίτερα υψηλή και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Διαθέτει μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση. Έχει εξαιρετικό δούλεμά και πολύ καλό άπλωμα, εξασφαλίζοντας τέλειο φινίρισμα. Με μειωμένη περιεκτικότητα σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- *Προετοιμασία επιφάνειας*
  Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια κλπ. Στις ξύλινες επιφάνειες, αφού στοκάρουμε και προετοιμάσουμε κατάλληλα την επιφάνεια εφαρμόζουμε βελατούρα **Aquadravela** και αφού στεγνώσει λειαίνουμε και εφαρμόζουμε ένα ή δύο χέρια ***Aquadralack***. Για μεταλλικές επιφάνειες ασταρώνουμε με κατάλληλο αστάρι ανάλογα με το είδος του μετάλλου και στη συνέχεια εφαρμόζουμε ένα ή δύο χέρια ***Aquadralack*.**
- *Εφαρμογή*
  Πινέλο, ρολό ή πιστόλι, με αραίωση 5-10% με καθαρό νερό.
- *Θεωρητική απόδοση*
  10-12 m^2/lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
- *Στέγνωμα*

DRAPA chemie
DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3

Στην αφή 45-50 λεπτά. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 5-6 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου

- *Καθάρισμα εργαλείων*
  Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό.
- *Περιορισμοί*
  Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 0.75lt, 2.5 lt και 10lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5- 35 °C).

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- *Φορέας:* 100% Ακρυλικό αλληλοδικτυούμενο γαλάκτωμα.
- *Χρόνος στεγνώματος:* Επιφανειακά: 45-50 min
- *Χρόνος επαναβαφής:* 5-6hr ελάχιστος
- *Ειδικό Βάρος:* 1,30-1,32
- Ιξώδες: 3500-5500 cp (S05, 20RPM)
- *Γυαλάδα:* Satin
- *Απόχρωση:* Λευκό

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- *Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατ. Α/δ):130 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 30 g/lt ΠΟΕ*

DRAPA CHEMIE - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ. Κ. 19300
Τηλ: 210 5570191, Fax: 210 5593945
Email: drapa1@otenet.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2015, Cert. Nr. 123045
EN ISO 14001:2015, Cert. Nr. GR/002/2015-3