

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

TDS 3SP1

Ver.E/09.17

ANTIGRAFFITI PSS-100

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φιλικό στο περιβάλλον υδατικό γαλάκτωμα κηρού παραφίνης το οποίο προφυλάσσει κάθε δομικό υλικό (σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, αρτιφισιέλ, ρελιέφ, μάρμαρο, γρανίτη) από σπρέι graffiti, μαρκαδόρους και άλλους τυχόν βανδαλισμούς. Μπορεί επίσης να εφαρμοσθεί σε ξύλινες (βαμμένες ή βερνικωμένες) επιφάνειες αλλά και μεταλλικές επιφάνειες οι οποίες έχουν προετοιμασθεί κατάλληλα (primer ή τελική βαφή).
- Παρέχει απόλυτη προστασία των επιφανειών από την ρύπανση καυσαερίων (αιθάλη).
- Δεν χρωματίζεται με την πάροδο του χρόνου και αφήνει αναλλοίωτη την κάθε δομική επιφάνεια.
- Πληρεί απολύτως τις προδιαγραφές του άρθρου 25 (παρ.2-3) του εγχειριδίου του Ε.Σ.Υ (Επιθεώρηση και Συντήρηση Δημοσίων Έργων) Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υψηλής ποιότητας προστατευτική επικάλυψη δομικών επιφανειών παραφινικού γαλακτώματος χωρίς διαλύτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- *Προετοιμασία επιφάνειας*
Η επιφάνεια πρέπει να είναι ελεύθερη από σκόνες, λάδια, γράσα και άλατα.
- *Εφαρμογή*
Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν απαιτεί καμία επιπλέον αραίωση. Εφαρμόζεται με πιστόλι χωρίς αέρα (airless) ρολό ή βούρτσα σε δύο επιστρώσεις ανάλογα με την υφή της επιφάνειας και τις ανάγκες του κάθε έργου.

Για χρήση σε μεταλλικές επιφάνειες θα πρέπει να έχει γίνει προεργασία τουλάχιστον με primer. Το Andigravity PSS100 εφαρμόζεται σε ανοξειδωτες επιφάνειες απ' ευθείας (δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιο αστάρι). Απαραίτητη προϋπόθεση μεταξύ πρώτης και δεύτερης στρώσης είναι να μεσολαβήσει ικανό χρονικό διάστημα ώστε να στεγνώσει τελείως η πρώτη.(το διάστημα αυτό κυμαίνεται μεταξύ 4-6 ωρών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν). Η τελική επιφάνεια είναι ματ-σατινέ και διαφανής. Για να αποκτήσει το προϊόν την τελική του υδροφοβία και ελαιοφοβία απαιτείται ένα 24ωρο.

- **Θεωρητική απόδοση**
4-6 m²/kg (ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας)
- **Καθάρισμα εργαλείων**
Αμέσως μετά τη χρήση πλύσιμο με νερό.
- **Περιορισμοί**
Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 5°C.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- Η επιφάνεια που έχει λερωθεί ή χρωματιστεί με βαφή σπρέι μπορεί εύκολα να καθαριστεί με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας σφουγγάρι ή εάν πρόκειται για μεγάλες επιφάνειες με ζεστό νερό υπό πίεση. Δεν χρησιμοποιούνται διαλυτικά για τον καθαρισμό.
- Ο καθαρισμός της επιφάνειας ολοκληρώνεται με μια ή δύο στρώσεις Antigraffity PSS-100 στο σημείο που έχει καθαριστεί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 3LT και 10LT.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φορέας: Παραφινικό γαλάκτωμα κήρου.
- Χρόνος στεγνώματος: Επιφανειακά: 1hr
Σε βάθος: 3hr
Πλήρης σκλήρυνση: 24hr
- Χρόνος επαναβαφής: 4hr ελάχιστος
- Τρόπος στεγνώματος: Εξάτμιση
- Ιξώδες: 25s (Ford cup No4)
- Γυαλάδα: Ματ/Σατινέ (40/60° specular gloss)
- Αραίωση: Νερό.
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 5°C, Μέγιστη: 35°C
- Απόχρωση: Άχρωμο

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- Οριακή τιμή της ΕΕ για το προϊόν (κατ. Α/θ): 140 g/lt (2010). Το προϊόν δεν περιέχει ΠΟΕ.