ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
TDS 3SP13
Ver.A/10.13

PU PROTECT

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το PU PROTECT είναι ειδικό επίχρισμα δυο συστατικών βασισμένο σε ειδικά τροποποιημένα πολυουρεθανικά γαλακτώματα νέας τεχνολογίας
- Σχεδιασμένο για εφαρμογή σε επιφάνειες με πατητή τσιμεντοκονία, μαρμαροκονία, σταμπωτά δάπεδα, πέτρες, μπετό και γενικώς κάθε επιφάνεια που χρειάζεται προστασία από καταπονήσεις όπως αποκολλήσεις, γδαρσίματα, αποφλοιώσεις κλπ.
- Προσδίδει υδροφοβία και ελαιοφοβία.
- Πολύ ανθεκτικό σε δύσκολές καιρικές συνθήκες, μεγάλες διαφορές θερμοκρασιών και άριστη αντίσταση στη UV ακτινοβολία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Νέας τεχνολογίας σύστημα προστασίας πολυουρεθανική βάσης, δύο συστατικών νερού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, κ.λπ. Αναμιγνύουμε τα δύο συστατικά προσθέτοντας προσεκτικά όλη την ποσότητα του Β΄ συστατικού στο δοχείο του Α΄ συστατικού υπό συνεχή ανάδευση. Κατόπιν, μεταγγίζουμε σε νέο δοχείο, όπου συνεχίζουμε την ανάδευση για τουλάχιστον 3 λεπτά και, αφού αραιώσουμε 5-10 % με καθαρό νερό, αναδεύουμε για 3 λεπτά ακόμα. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε με ρολό ή πιστόλι (airless). Μετά από κατ' ελάχιστο 3 ώρες και αφού έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση, εφαρμόζουμε τη δεύτερη. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε το μείγμα να αναδεύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής.

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. & ΣΙΑ ΟΕ
Χρώματα - Βερνίκια
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ. 193 00
Τηλ.: 210 5570191, 4904426 Fax: 210 5593945
Email: sales@drapa.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2008, Cert. Nr. 123045

- *Πάχος Εφαρμογής*
  Ξηρό: 40μm, Υγρό: 80μm ανά στρώση, μέγιστο πάχος εφαρμογής:120μm
- *Θεωρητική απόδοση*
  15-17 m^2/kg σε πάχος εφαρμογής 80μm.
- *Καθάρισμα εργαλείων*
  Αμέσως μετά τη χρήση αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία και στη συνέχεια πλύνετε με νερό.
- *Περιορισμοί*
  Να μην εφαρμόζεται το προϊόν όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή/και η θερμοκρασία υποστρώματος είναι κάτω των 10°C και η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- Διατίθεται σε συσκευασίες των 10kg και 2kg για το Α συστατικό και 3kg και 0,6kg για το Β συστατικό αντίστοιχα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο, για 12 μήνες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο ΔΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στερεά: 48 % κατά βάρος.
- Αναλογία ανάμειξης δυο συστατικών: 5/1 κατά βάρος.
- Χρόνος ζωής μείγματος (25°C, 50% RH): 4h.
- Χρόνος στεγνώματος: Επιφανειακά: 0,5 hr.
  Σε βάθος: 1 hr.

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. & ΣΙΑ ΟΕ
Χρώματα - Βερνίκια
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ. 193 00
Τηλ.: 210 5570191, 4904426 Fax: 210 5593945
Email: sales@drapa.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2008, Cert. Nr. 123045

- Χρόνος επαναβαφής: 3hr ελάχιστος, 48hr μέγιστος (25^{o}C, 50% RH).
- Ιξώδες μίγματος: 1000-1500 cp στους 25 ^{o}C (Spindle No5, 20 rpm).
- Ειδικό Βάρος συστατικού Α: 0,98-1,0 / συστατικού Β: 1,13-1,15 μείγματος:1,04-1,06.
- Γυαλάδα: Ματ.
- Αραίωση: Ως 5-10 % με καθαρό νερό.
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: Ελάχιστη: 5^{o}C, Μέγιστη: 35^{o}C.
- Απόχρωση: Διάφανο.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- Οριακή τιμή της ΕΕ για το προϊόν (κατ. Α/ι): 140 g/lt. Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 120 gr/lt ΠΟΕ,

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡ. & ΣΙΑ ΟΕ
Χρώματα - Βερνίκια
Λ. Μεγαρίδος & Χίου, Θέση Μαύρη Γιώρα
Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ. 193 00
Τηλ.: 210 5570191, 4904426 Fax: 210 5593945
Email: sales@drapa.gr, Url: www.drapa.gr
EN ISO 9001:2008, Cert. Nr. 123045