



HYBRID
Waterproof Coating

ACRYLAT HYBRID ThermoCool HYBRID

Νέα Γενιά Υβριδικών Μονωτικών

- Άριστη στεγάνωση
- Εξαιρετική αντοχή στο χρόνο
- Κάλυψη μικρορωγμών
- Ψυχρή-ανακλαστική δράση
- Ευκολία στη χρήση



DRAPA
chemie



βρείτε το δικό σας χρώμα

ACRYLAT HYBRID

Υβριδικό μονωτικό



Εξαιρετικό στεγανωτικό νέας γενιάς, ελαστομερές, υβριδικής τεχνολογίας με άριστη διαπνοή. Ιδανικό για εφαρμογή σε οριζόντιες επιφάνειες όπως ταράτσες, στηθαία, φωταγωγούς, στέγες με κεραμίδια, υδρορροές κλπ. Βασίζεται σε **πολυουρεθανικά** και **ακρυλικά** πολυμερή γαλακτώματα νέας τεχνολογίας προσδίδοντας στην εφαρμοζόμενη επιφάνεια αξεπέραστη **αδιαβροχοποίηση** και **στεγάνωση** σε συνδυασμό με **υψηλή διαπνοή**. Λόγω της υψηλής του ελαστικότητας καλύπτει τριχοειδή και μικρορωγμές ακολουθώντας τις συστολές – διαστολές των επιφανειών.

Η ελαστικότητά του δεν επηρεάζεται από μεταβολές θερμοκρασίας και των καιρικών συνθηκών ενώ η ειδική του σύσταση προσδίδει ιδιαίτερα υψηλές αντοχές στα άλατα και τα αλκάλια των κονιαμάτων καθώς και στη UV ακτινοβολία. Πληροί τις προδιαγραφές των ψυχρών υλικών και διατηρεί την υψηλή λευκότητα και την θερμοανакλαστική του δράση αναλλοίωτη λόγω της υψηλής αντοχής στους ρύπους. Έχει υψηλότατη καλυπτικότητα, δουλεύεται εύκολα και σχηματίζει μια βαθιά αδιάβροχη μεμβράνη προστατεύοντας την εφαρμοζόμενη επιφάνεια για πολλά χρόνια.

- Υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς
- Άριστη στεγάνωση
- Εξαιρετική αντοχή
- Υψηλή ελαστικότητα και απορρόφηση συστολοδιαστολών
- Κάλυψη μικρορωγμών
- Ψυχρή-ανακλαστική δράση
- Ευκολία στη χρήση



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σε καινούριες ή άβαφες επιφάνειες εφαρμόζουμε ένα πρώτο χέρι σαν Primer αραιωμένο ως 20% με νερό. Για χρήση σε παλιές ή σαθρές επιφάνειες απαιτείται χρήση του ασταριού **ISACRYL** ή **ISACRYL NEPOY**. Εφαρμόζουμε το **Acrylat Μονωτικό Hybrid** σε δυο στρώσεις αραιωμένο έως 10%. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται σταυρωτά τουλάχιστον 24 ώρες μετά από την πρώτη και αφού αυτή έχει στεγνώσει. Συστήνεται η συνολική κατανάλωση να είναι τουλάχιστον 0,8 lt ανά τετραγωνικό μέτρο. Η εφαρμογή πρέπει να γίνεται σε συνθήκες μη βροχερές, σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 5 βαθμούς και μικρότερη από 35 °C. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται σε πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 1,25 m²/lt ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας (αντιστοιχεί σε αστάρωμα και δύο στρώσεις).

Τρόπος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, βούρτσα ή πιστόλι airless.

Στέγνωμα: 1-2 ώρες. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 24 ώρες (ελάχιστος). Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Αποχρώσεις: Λευκό και κεραμιδί

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5- 35 °C).

ThermoCool

HYBRID



Υψηλής ποιότητας ελαστομερής ενεργειακή βαφή, υβριδικής τεχνολογίας νέας γενιάς βασισμένη σε ακρυλικά υν-αλληλοδικοιτιμώμενα και πολυουρεθανικά γαλακτώματα. Ιδανικό για την κάλυψη μικρορωγμών καθώς ακολουθεί τις συστολές-διαστολές των επιφανειών και διατηρεί παράλληλα ελαστικότητά στις μεταβολές της θερμοκρασίας. Εξασφαλίζει άριστη υγρομόνωση, καλή διαπνοή, ενώ ο υβριδικός χαρακτήρας του δίνει κορυφαίες αντοχές σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Παρουσιάζει αντίσταση σε μούχλα και άλγη και προστατεύει την επιφάνεια από την ατμοσφαιρική ρύπανση και την επίδραση των αλκαλιών. Η υψηλή του ανακλαστικότητα (>93% στο ορατό φάσμα και >91% στο εγγύς υπέρυθρο) το κάνει ιδανικό για εφαρμογή σε επιφάνειες όπως τοίχοι, οροφές, δώματα, ταράτσες,

συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι εξαιρετικά καλυπτικό, δουλεύεται εύκολα και διατηρεί την λευκότητά του αναλλοίωτη, με κορυφαία ανακλαστικότητα. Συνιστάται η εφαρμογή σαν τελική στρώση πάνω από το Acrylat Μονωτικό Hybrid. Πληροί τις προδιαγραφές των Ψυχρών-ανακλαστικών χρωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και χωρίς σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια, κλπ. Για χρήση σε παλιές ή σαθρές επιφάνειες απαιτείται η χρήση του εμποτιστικού ασταριού Isacryl Νερού ή Isacryl Διαλύτου. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε δύο χέρια ThermoCool Hybrid. Πριν εφαρμοστεί πάνω από Acrylat Μονωτικό Hybrid, σαν σύστημα, βεβαιωθείτε πως το υπόστρωμα έχει στεγνώσει πλήρως. Η εφαρμογή του ThermoCool Hybrid να γίνεται 48 ώρες μετά την εφαρμογή του Acrylat Μονωτικού Hybrid. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες άνω των 35 °C ή κάτω από 5 °C, ή όταν υπάρχει κίνδυνος για βροχή και/ή παγετό στις επόμενες 24-48 ώρες.

- Κορυφαία αντοχή
- Κορυφαία ανακλαστικότητα
- Υψηλή απόδοση
- Υψηλή ελαστικότητα και απορρόφηση συστολοδιαστολών
- Άριστη στεγάνωση
- Κάλυψη Τριχοειδών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Απόδοση: 7-8 m²/lt (για 2 στρώσεις) (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας).

Τρόπος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, ή πιστόλι (airless).

Αραίωση: 10-15% με καθαρό νερό.

Στέγνωμα: Εκτός αφής σε 1-1½ ώρα. Επαναβαφή μπορεί να γίνει σε 4-5 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία).

Αποχρώσεις: Λευκό και κατόπιν παραγγελίας σε επιλεγμένες αποχρώσεις του Drapa Color System.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο (5-35 °C).

ISACRYL ΝΕΡΟΥ



Το Isacryl Νερού είναι άχρωμο ακρυλικό αστάρι νερού εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης, βασισμένο σε μικρομοριακά ακρυλικά γαλακτώματα. Προσδίδει ισχυρή πρόσφυση και διείσδυση στο υπόστρωμα, εξασφαλίζοντας ιδανική επιφάνεια για την εφαρμογή του τελικού χρώματος. Λόγω της υψηλής μονωτικής ικανότητας είναι ιδανικό σαν υπόστρωμα ελαστομερών μονωτικών. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως ταράτσες, σοβάς τούβλα κλπ. Ενδείκνυται η εφαρμογή του στο μπετό, καθώς προσφέρει αυξημένη προστασία έναντι της ενανθράκωσης, σε επιφάνειες βαμμένες με κόλλες ή χαμηλής ποιότητας παλαιά χρώματα, μονώνει και σταθεροποιεί, εξασφαλίζοντας έτσι καλύτερη πρόσφυση και απόδοση του τελικού χρώματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια κλπ. Εφαρμόζουμε ένα χέρι Isacryl Νερού αραιωμένο έως 50% με καθαρό νερό. Για εφαρμογή πάνω σε καινούριες ή άβαφες επιφάνειες από μπετό, σοβά και σε επιφάνειες με πολύ υψηλή απορροφητικότητα, προτείνεται αραιώση έως 30%.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι.

Αραίωση: Μέχρι 50% με καθαρό νερό.

Απόδοση: 15-17 m²/lt (ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας).

Στέγνωμα: Εκτός αφής σε 1 ώρα. Επαναβαφή σε 3-4 ώρες. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε στεγνό και δροσερό χώρο.

Η **Drapa chemie** με πάνω από 35 χρόνια στην παραγωγή οικοδομικών χρωμάτων και βερνικιών συνδυάζει πολυετή εμπειρία, σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και τις καλύτερες πρώτες ύλες για να σας παρέχει μοναδική ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση και ευελιξία.

Στις νέες εγκαταστάσεις μας, το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης έχει δημιουργήσει μια πλήρη σειρά εξειδικευμένων προϊόντων που δίνουν λύσεις σε κάθε ανάγκη. Τα υλικά μας εφαρμόζονται σε μερικά από τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα, ενώ τα χρώματά μας ξεχωρίζουν για την άριστη ποιότητά τους. ***Μη μένετε λοιπόν στα ίδια. Στη Drapa θα βρείτε αυτό που ψάχνετε.***

